



FICHA TÉCNICA

1. INDICAÇÕES

A ARGAMASSA COLANTE VILAMIX TIPO AC-I É INDICADA PARA APLICAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS TAIS COMO QUARTOS E SALAS, PODENDO SER UTILIZADA EM PEÇAS CERÂMICAS, PISOS, PAREDES E ÁREAS SECAS.

OBS: ARGAMASSA AC-I VILAMIX NÃO É INDICADA PARA ÁREAS EXTERNAS, PISCINAS, SAUNAS, ESTUFAS, CHURRASQUEIRAS OU AMBIENTES COM ALTO TEOR DE CALOR.

2. MODO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

UTENSÍLIOS: ARGAMASSA AC-I VILAMIX, ÁGUA, COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA DENTADA, CAIXA DE PREPARO.

RENDIMENTO:

PEÇAS ATÉ 40CM: 4 A 5M²

PEÇAS ACIMA DE 40CM: 2,5 A 3M²

VALIDADE: 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO REGISTRADA NO VERSO DO PRODUTO

DILUIÇÃO: 1L DE ÁGUA PARA CADA 5KG DE ARGAMASSA OU 4L DE ÁGUA PARA CADA 20KG (1 SACO), MANTENDO SEMPRE A PROPORÇÃO DE 20% ÁGUA/PRODUTO.

TEMPO DE CURA:

- TRÁFEGO DE PESSOAS: 72HR

- REJUNTAMENTO: 72HR

- TRÁFEGO TOTAL: 14 DIAS

EMBALAGEM: SACO VALVULADO COM 20 KG

ESTOCAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ESTOCADO EM LOCAL SECO E PROTEGIDO DO SOL.

3. COMPOSIÇÃO

A ARGAMASSA AC-I VILAMIX É COMPOSTA POR CIMENTO PORTLAND, AREIA FINA E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS (POLÍMEROS E CELULÓSICOS).

4. PREPARAÇÃO

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A SUPERFÍCIE ESTEJA LIMPA DE POEIRA, ÓLEOS OU RESTOS DE TINTAS.
- EM CASO DE REMOÇÃO DE PEÇAS, A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER CORRIGIDA COM CONTRAPISO OU ARGAMASSA, AGUARDANDO 48 HORAS PARA SUA SECAGEM COMPLETA.
- PARA 20KG DE PRODUTO (1 SACO), ADICIONA-SE 4 LITROS DE ÁGUA, DE FORMA GRADATIVA, SEMPRE HOMOGENIZANDO ATÉ OBTER-SE UMA MISTURA UNIFORME E SEM GRUMOS.
- APÓS A MISTURA, DEIXE QUE O PRODUTO DESNCASE POR APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS ANTES DE APLICA-LO.

DICA: FAÇA A MISTURA APENAS DA QUANTIDADE QUE SERÁ UTILIZADA ATÉ AS PRÓXIMAS 2 HORAS.

5. APLICAÇÃO

- MISTURE NOVAMENTE O PRODUTO APÓS O DESCANSO.
- COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA, APLIQUE UMA CAMADA DE 3mm A 4mm NA SUPERFÍCIE. COM O LADO DENTADO, PASSE FAZENDO COM QUE FIQUEM RANHURAS QUE ASSEGUREM OS SULCOS NOS CORDÕES.
- ASSENTAR A PEÇA DE MANEIRA UNIFORME BATENDO LEVEMENTE COM MARTELO DE BORRACHA ATÉ O AMASSAMENTO DOS CORDÕES E ALINHAMENTO COM AS OUTRAS PEÇAS.
- É IMPORTANTE QUE AS PEÇAS ESTEJAM PREECHIDAS PELO PRODUTO EM TODA SUA EXTENSÃO.
- O REJUNTAMENTO DEVE SER FEITO APÓS 72 HORAS A APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO.



FICHA TÉCNICA

OBS: CASO A PEÇA SEJA MAIOR QUE 40CM É NECESSÁRIO QUE SE FAÇA O MESMO PROCESSO DE APLICAÇÃO E QUE SUAS RANHURAS E SULCOS ESTEJAM EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA SUPERFÍCIE.

6. CUIDADOS

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU PELE LAVAR COM ÁGUA LIMPA E CORRENTE, PERMANECENDO OS SINTOMAS, CONSULTAR UM MÉDICO.

7. QUALIDADE

A ARGAMASSA AC-I VILAMIX É FEITA E TESTADA COM RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE, RESPEITANDO AS NORMAS. O DESEMPENHO DO PRODUTO FINAL DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE PREPARO E DE FATORES EXTERNOS, COMO, POR EXEMPLO, O CONHECIMENTO DO APLICADOR.